

Primacol Latex seidenmatt

Seidenmatte Latexfarbe für scheuerbeständige Innenanstriche
Nassabriebklasse 1



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,50 kg/l
Glanzgrad:	seidenmatt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 6 Stunden, objekt.- u. temperaturabhängig
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	5 ltr. und 12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-400 ml/m ² pro Anstrich

**VOC-Gehalt: EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC**

Eigenschaften

- sehr hoher Weißgrad
- leicht zu verarbeiten
- scheuerbeständig
- leicht zu reinigen

Anwendung

Primacol-Latex seidenmatt eignet sich für alle scheuerbeständigen Innenanstriche auf allen üblichen Innenputzen sowie Beton, Mauerwerk, Tapeten und ähnlichem, nach entsprechender Vorbehandlung.

Primacol Latex seidenmatt

Seidenmatte Latexfarbe für scheuerbeständige Innenanstriche
Nassabriebklasse 1



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, k Reidende Untergründe mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.

Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater.

Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.