

Primacol Ausgleichsfarbe

Egalisierungsanstrich für mineralische Putzuntergründe



Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion und Silikonharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,47 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 8 Stunden, objekt.- u. temperaturabhängig
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	5 ltr. und 12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-350 ml/m ² pro Anstrich
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

Spezialfassadenfarbe mit hoher Dampfdiffusionsfähigkeit zur sicheren Behandlung von fleckigen, getönten Putzen auf mineralischer Basis. Das fleckige Auftrocknen mineralischer Putze tritt häufig bei feuchter Witterung, nach Schlagregen oder in der Herbstzeit (Nebel) auf und verändert sich nach der Trocknungsphase nicht mehr. Dieser Effekt kann mit Primacol-Ausgleichsfarbe behoben werden. Nach dem Anstrich trocknet die Fläche fleckenfrei auf.

Anwendung

Primacol-Ausgleichsfarbe dient zur Egalisierung mineralischer Putze.

Primacol Ausgleichsfarbe

Egalisierungsanstrich für mineralische Putzuntergründe



Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.

Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung

Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater.

Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Bankverbindungen:
Volksbank Mittelhessen e.G.
IBAN: DE62 5139 0000 0076 8825 17
BIC: VBMHDE5F

KS Bauchemie GmbH & Co. KG
Amtsgericht Siegen HRA 9408
Geschäftsführer Andreas Stremmel

Stremmel Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Siegen HRB 11750
Steuernr.: 342/5314/1551
Ust-Id.Nr.: DE260008116