

# Primacol Indoor 800

Einschichtfarbe Premium mit sehr hoher Deckkraft für waschbeständige Innenanstriche.



## Technische Daten

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis:	Titandioxid und Füllstoffe
Spez. Gewicht:	ca. 1,50 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überstreichbar nach ca. 6 Stunden
Verdünnungsmittel:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	5 ltr. und 12,5 ltr Kunststoffeimer
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen abtönbar
Verbrauch:	ca. 200-400 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich

**VOC-Gehalt:** **EU-Grenzwert Für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010)**  
**Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC**

## Eigenschaften

- sehr hohe Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- diffusionsfähig
- waschbeständig
- spannungsarm

## Anwendung

Primacol Indoor 800 eignet sich für alle waschbeständigen Innenanstriche auf allen üblichen Innenputzen sowie Beton, Mauerwerk, Tapeten und ähnlichem, nach entsprechender Vorbehandlung.

# Primacol Indoor 800

Einschichtfarbe Premium mit sehr hoher Deckkraft für waschbeständige Innenanstriche.



## Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Stark saugende, kreibende Untergründe mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Tiefengrund W grundieren. Im Regelfall ist ein Zwischenanstrich mit einer Verdünnung von max. 10% Wasser erforderlich.

Die Schlussbeschichtung sollte mit einer Verdünnung von max. 5% Wasser erfolgen.

**Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung**

## Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

## Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater.

Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Bankverbindungen:  
Volksbank Mittelhessen e.G.  
IBAN: DE62 5139 0000 0076 8825 17  
BIC: VBMHDE5F

KS Bauchemie GmbH & Co. KG  
Amtsgericht Siegen HRA 9408  
Geschäftsführer Andreas Stremmel

Stremmel Verwaltungs GmbH  
Amtsgericht Siegen HRB 11750  
Steuernr.: 342/5314/1551  
Ust-Id.Nr.: DE260008116