

# Primacol Sperrgrund

Lösemittelfreie gebrauchsfertige Grundierung für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich



## Technische Daten

Bindemittelbasis:	Acrylat
Pigmentbasis:	Titandioxid, versch. Füllstoffe und Quarzsand
Spez. Gewicht:	ca. 1,40 kg/l
Glanzgrad:	matt
Verarbeitung:	streichen,rollen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach mind.12 Stunden
Verdünnungsmittel:	20% mit Wasser (nur als Voranstrich bei 2-maligem Anstrich)
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	In 5 kg / 15 kg / 5 l / 12,5 l Gebinde
Farbtöne:	weiß und in vielen Farbtönen
Verbrauch:	ca. 200 g/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Hinweis:	Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.
<b>VOC-Gehalt:</b>	<b>EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. g) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. &lt; 30g/l VOC</b>

## Eigenschaften

Primacol Sperrgrund ist ein Spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-,Hartfaser- und Spanplatten sowie anderer zum Durchschlagen neigender Untergründe vor nachfolgenden Kunstharzbeschichtungen oder Dispersionsanstrichen. Diese wässrige Emulsion besitzt zur Haftung Quarzsand und ist weiss pigmentiert. Primacol Sperrgrund kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden.

## Anwendung

Stark saugende, kreibende Untergründe mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Alte nicht tragfähige Dispersionsanstriche, lose und schlecht haftende Untergründe restlos entfernen und mit Primacol-Tiefengrund W grundieren. Vor der Verarbeitung muss der Primacol Sperrgrund gründlich aufgerührt werden. Im Einzelfall kann ein 2-maliger Anstrich unverdünnt erforderlich sein (Einzelpfung durchführen).

# Primacol Sperrgrund

Lösemittelfreie gebrauchsfertige Grundierung für kritische Untergründe im Innen- und Außenbereich



## Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein.

**Verarbeitungstemperatur: mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung**

## Sicherheitshinweis

- Berührung mit Augen und der Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

## Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Anwendungsberater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Bankverbindungen:  
Volksbank Mittelhessen e.G.  
IBAN: DE62 5139 0000 0076 8825 17  
BIC: VBMHDE5F

KS Bauchemie GmbH & Co. KG  
Amtsgericht Siegen HRA 9408  
Geschäftsführer Andreas Stremmel

Stremmel Verwaltungs GmbH  
Amtsgericht Siegen HRB 11750  
Steuernr.: 342/5314/1551  
Ust-Id.Nr.: DE260008116



